

DAKONS-IH FLEX

MORTERO FLEXIBLE IMPERMEABILIZANTE

CÓDIGO: 30026

CARACTERÍSTICAS: DAKONS-IH FLEX es un revestimiento flexible, **no tóxico**, formado por dos componentes (componente A: mortero en base cemento y áridos. Componente B: resinas sintéticas), para la impermeabilización y protección del hormigón y la mampostería, tanto a presión directa como a contrapresión. No contiene cloruros y es apto para depósitos de agua potable. Permeable al vapor de agua, permite transpirar al soporte. Resistente a la contaminación atmosférica, a los efectos corrosivos del agua salada y a los ciclos hielo-deshielo. Excelente adherencia y facilidad de uso, mediante brocha, llana o proyección con pistola adecuada.

ESPECIFICACIONES:

Forma/Color:	Componente A: Polvo Componente B: Líquido de color lechoso
Densidad aparente:	Componente A: 1.03 g/cm ³ Componente B: 1.35 g/cm ³
Densidad A+B:	1.56 g/cm ³
Estanqueidad al agua presión directa:	> 9atm
Estanqueidad al agua presión hidrostática:	4atm
Potabilidad (RD 140/2003):	Apto para depósitos de agua potable
Alargamiento a la rotura:	59 ±5% UNE 535110-01
Rendimiento:	2 a 3 kg/m ² en dos capas

APLICACIONES: Los campos de aplicación son múltiples:

- Plantas de depuración de aguas.
- Canales
- Balsas o depósitos para agua potable
- Construcción hidráulica en general
- Locales húmedos-Silos. Muros subterráneos
- Bajo pavimentos en sótanos de aparcamientos o en edificios industriales
- Reparación o renovación de edificios antiguos.

MODO DE EMPLEO:

- Sobre la resina (Componente B) se irá vertiendo el polvo (Componente A), batiendo con disco mezclador de baja velocidad, hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos. **No añadir agua**
- El soporte deberá estar completamente empapado, pero sin charcos de agua, por ello deberá regarse con agua durante varias horas para humedecerlo. Sólo de esta forma se conseguirá una adherencia completa y la máxima eficacia del producto.
- El soporte deberá encontrarse en buen estado, exento de polvo y grasa. Las posibles coqueas existentes y otras irregularidades deberán repararse previamente, a efectos de obtener un revestimiento de espesor uniforme.
- Aplicar DAKONS-IH FLEX en dos capas, cada una deberá tener aproximadamente 2 mm de espesor consumiendo de 1 a 1,5 kg/m². Dejar un intervalo mínimo de 16 horas.
- El mortero deberá protegerse del desecamiento (sol, corrientes de aire) durante 3 días. El tiempo de curado para su inmersión permanente en agua requerirá un mínimo de 14 días.
- No debe colocarse durante heladas o tiempo con riesgo de heladas. Sobre hormigón muy liso, es necesario aplicar previamente una capa de imprimación.

RECOMENDACIONES: R 36/37/38: Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Almacenar en envases bien cerrados y protegido de la humedad

No es un producto tóxico pero al estar elaborado con cementos, se deberá utilizar guantes de goma y gafas de protección para su mezcla y puesta en obra.

Las salpicaduras en los ojos y piel, deberán enjuagarse con abundante agua limpia.

Cubos de 25 kg + 10 L

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados y se consideran ciertas y dignas de confianza en la fecha en que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.