

DAKONS-PU 100

PUENTE DE UNIÓN

CÓDIGO:	30008										
CARACTERÍSTICAS:	<p>DAKONS-PU 100 es un producto especialmente formulado a base de resinas como puente de unión entre hormigón nuevo/viejo, hormigón/yeso, hormigón a escayola, revocos de mortero, etc.</p> <p>Tiene un elevado efecto de adhesión. Mejora las características técnicas y mecánicas de los morteros, debido a su efecto reductor del agua de amasado y a su elevado poder de retención de agua.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mantiene las características adhesivas durante más de 100 horas- Puede utilizarse tanto en superficies verticales como en horizontales.- Aumenta la elasticidad- Estanqueidad al agua- Resistencia al aceite y al ataque químico										
ESPECIFICACIONES:	<table><tr><td>Aspecto:</td><td>Líquido lechoso</td></tr><tr><td>Olor:</td><td>Acrílico suave</td></tr><tr><td>pH:</td><td>4.0-7.5</td></tr><tr><td>Peso específico:</td><td>1.03</td></tr><tr><td>Solubilidad agua:</td><td>Se puede diluir</td></tr></table>	Aspecto:	Líquido lechoso	Olor:	Acrílico suave	pH:	4.0-7.5	Peso específico:	1.03	Solubilidad agua:	Se puede diluir
Aspecto:	Líquido lechoso										
Olor:	Acrílico suave										
pH:	4.0-7.5										
Peso específico:	1.03										
Solubilidad agua:	Se puede diluir										
APLICACIONES:	<p>Puente de unión sobre soportes viejos de hormigón que por necesidad de obra precisan un recrecido.</p> <p>Permite realizar reparaciones en pavimentos, cuando se desea colocar una nueva losa de hormigón sobre la ya existente.</p> <p>Permite la unión de hormigones de diferentes tongadas.</p>										
MODO DE EMPLEO:	<p>La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasa, etc.</p> <p>DAKONS-PU 100 se utiliza puro mediante brocha, rodillo o pistola, extendiendo una película continua.</p> <p>Esperar 45 minutos antes de colocar el nuevo mortero/hormigón</p>										
RENDIMIENTO:	Depende de la superficie. De manera orientativa: de 125 a 200 gr/m ²										
RECOMENDACIONES:	<p>Producto no clasificado como peligroso.</p> <p>Frase de riesgo: ninguna</p>										

REV-0 24/06/99
R.G.S. 37.00864/VI